This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. August 2001 (30.08.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/62489 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7: B32B 7/06, 33/00
- (21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/01487

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. Februar 2001 (10.02,2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 07 942.3

22. Februar 2000 (22.02.2000) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG [DE/DE]; Lohmannstrasse 2, 56626 Andernach (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LAUX, Wolfgang [DE/DE]; Am Katzenstein 2B, 65582 Diez (DE).


- (74) Anwalt: FLACCUS, Rolf-Dieter; Bussardweg 10, 50389 Wesseling (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AU, BR, CA, CN, HU, IL, JP, KR, MX, RU, US, ZA.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
 Frist; \(\tilde{V}\)er\(\tilde{f}\)fentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
 eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: PACKAGING FOR A PLASTER CONTAINING ACTIVE INGREDIENTS
- (54) Bezeichnung: VERPACKUNG FÜR WIRKSTOFFHALTIGE PFLASTER



(57) Abstract: The invention relates to packaging in the form of a packaging laminate for packaging transdermal therapeutic systems comprising at least one heat-sealable layer (3) and a barrier layer (2). Said packaging is characterised in that the heat-sealable layer is provided with a continuous anti-adhesive layer (4).

(57) Zusammenfassung: Ein Packmittel in Form eines Verpackungslaminats für die Verpackung von transdermalen therapeutischen Systemen, welches mindestens eine siegelfähige Schicht (3) und eine Sperrschicht (2) umfasst, ist dadurch gekennzeichnet, dass die siegelfähige Schicht mit einer durchgehenden abhäsiven Schicht (4) versehen ist.

WO 01/62489 PCT/EP01/01487

Verpackung für wirkstoffhaltige Pflaster

Die Erfindung betrifft ein Packmittel und eine Verpackung für wirkstoffhaltige Pflaster, insbesondere für transdermale therapeutische Systeme. Die Erfindung umfaßt ferner Verfahren zur Herstellung eines solchen Packmittels und einer solchen Verpackung, sowie ein Verfahren zum Verpacken von wirkstoffhaltigen Pflastern unter Verwendung der erfindungsgemäßen Packmittel.

10

20

30

Transdermale therapeutische Systeme (TTS) sind wirkstoffhaltige bzw. arzneistoffhaltige Pflaster und als solche im
Markt eingeführt. Wegen ihrer Fähigkeit, pharmakologisch
wirksame Substanzen über einen längeren Zeitraum hinweg in
steuerbarer Weise über die Haut an den Körper abzugeben,
weisen sie eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Arzneiformen auf.

TTS verfügen in der Regel über haftklebende Schichten, mit denen eine Befestigung auf der Haut ermöglicht werden soll. Während der Lagerung und vor der Applikation auf die Haut sind diese Schichten auf der Klebeseite mit einer abziehbaren Schutzschicht bedeckt. Diese kann jedoch nicht oder nicht völlig verhindern, daß während der Lagerung infolge des "kalten Flusses" - und in verstärktem Maße bei leicht erhöhten Temperaturen - insbesondere an den seitlichen Randbereichen geringfügige Mengen des haftklebenden Materials austreten. Dies kann dazu führen, daß die TTS an der Innenseite der sie umgebenden Verpackung festkleben, was wiederum die Handhabung bei der Entnahme aus der Verpackung erschwert und zur Zerstörung eines TTS führen kann. Dadurch entstehen vermeidbare Kosten, und zudem wird die Akzeptanz dieser Arzneiformen bei den Anwendern beeinträchtigt.

Weitere Anforderungen an Verpackungen, welche für TTS geeignet sind, ergeben sich aus der Tatsache, daß TTS auch flüchtige Inhaltsstoffe, z.B. flüchtige Wirkstoffe oder Hilfsstoffe, enthalten können, deren Abgabe an die Umgebung verhindert werden muß. Ebenso muß ausgeschlossen werden, daß Inhaltsstoffe des TTS mit dem Verpackungsmaterial reagieren, und umgekehrt.

Aus diesen Gründen erfolgt die Verpackung von TTS üblicherweise in sogenannten Siegelbeuteln, welche aus einer Doppellage eines Laminates bestehen. Dabei weist dieses Laminat mindestens zwei, in der Regel jedoch mehrere Schichten auf.

Gewöhnlich ist die nach innen weisende Schicht siegelfähig ausgerüstet. Sehr häufig wird bei der Verpackung von TTS eine Randeinsiegelung unter Anwendung von Hitze vorgenommen, wodurch eine nahezu homogene Verbindung der Siegelschichten des oberen und unteren Siegellaminates erreicht wird.

Alternativ ist prinzipiell auch eine Kaltsiegelung möglich, beispielsweise unter Einsatz von Feuchtigkeit, Lösemitteln oder sonstigen Kontakthilfsmitteln, z.B. bekannten Kaltsiegelmassen.

Um die geforderte Dichtigkeit gegen Verluste von teilweise flüchtigen Wirk- oder sonstigen Inhaltsstoffen zu bewirken, werden die üblichen für die Verpackung von TTS verwendeten Packstoffe zusätzlich mit einer Barriereschicht (Sperrschicht) ausgestattet. Diese stellt in der Regel die auf die Siegelschicht folgende nächstinnere Schicht dar. Die Barriereschicht kann z.B. aus einer durchgehenden Metallschicht (meist Aluminium) bestehen, jedoch kann grundsätzlich auch ein diffusionsdichtes Kunststoffmaterial wie z.B. Polyethylenterephthalat in Frage kommen.

Zusätzlich können die Verpackungen mit weiteren Schichten versehen sein, die in der Regel außenseitig angebracht

10

15

20

25

30

sind, und die z.B. aus Papier oder Kunststoffolien bestehen können. Sie dienen beispielsweise der verbesserten Bedruckbarkeit, der Sicherheit vor unerwünschtem Zerreißen (Kindersicherheit) oder einer ästhetisch ansprechenden Gestaltung.

Ein Nachteil der aus dem Stand der Technik bekannten Verpackungen ist das Fehlen jeglicher Vorrichtungen, welche das Ankleben oder Festkleben des in der Verpackung befindlichen TTS an der Innenseite der Verpackung bzw. des Packstoffes verhindert. Dies ist problematisch, da es eine Reihe von TTS oder Wirkstoffpflastern gibt, die wegen ihrer Zusammensetzung oder Inhaltsstoffe eine spezielle Empfindlichkeit aufweisen und dazu neigen, am Packstoff anzukleben.

Zwar kann ein Festkleben an der Innenseite der Verpackung grundsätzlich dadurch verhindert werden, daß diese mit einer Silikonbeschichtung versehen wird. Da jedoch Silikone nicht siegelfähig sind, muß beim Herstellungsprozeß darauf geachtet werden, daß die zu versiegelnden Ränder des Packmittels nicht silikonisiert werden, d.h. diese Packmittel werden nur mit einer partiellen, nicht durchgehenden Silikonisierung versehen. Dies erfordert zum einen ein entsprechendes Herstellungsverfahren, welches silikonfreie Ränder erzeugt, und zum anderen hat dies zur Folge, daß beim Verpacken der TTS ein exaktes Positionieren auf der abhäsiv ausgerüsteten Fläche des zu versiegelnden Packstoffes erforderlich ist.

30

35

15

20

25

Zur Lösung dieses Problems wird mit der Erfindung vorgeschlagen, daß bei einem Packmittel in Form eines Verpakkungslaminates mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten allgemeinen Merkmalen die siegelfähige innere Schicht mit einer durchgehenden abhäsiven Beschichtung versehen ist. 10

Dies wird vorzugsweise dadurch erreicht, daß die siegelfähige Schicht mit einem Silikonfilm oder einer Silikonschicht als abhäsive Beschichtung, z.B. in Form eines Silikonfilms, versehen wird. Durch die genannten Maßnahmen wird erreicht, daß die siegelfähige Schicht mit einer abhäsiven (oder anti-adhäsiven) Oberfläche ausgestattet wird. Damit die abhäsiv ausgestattete Schicht siegelfähig bleibt, muß die Dicke der Silikonschicht möglichst gering sein. Überraschenderweise wurde gefunden, daß ein Siegeln der so beschichteten siegelfähigen Schicht möglich ist, solange die Dicke der Silikonschicht nicht größer als 10 µm, vorzugsweise kleiner als 5 µm ist.

Gemäß Anspruch 1 handelt es sich bei dem erfindungsgemäßen Packmittel um ein Verpackungslaminat, welches mindestens zwei Schichten aufweist, nämlich eine siegelfähige Schicht und eine undurchlässige Sperrschicht. Als "siegelfähige Schicht" (auch Siegelschicht genannt) des Verpackungslaminats wird diejenige Schicht bezeichnet, die bei der daraus hergestellten Verpackung die Innenwand dieser Verpackung 20 bildet. Infolge der abhäsiven, d.h. anti-adhäsiven Beschichtung dieser Innenwand wird die Gefahr vermindert, daß das in der Verpackung befindliche TTS an der Innenwand der Verpackung anhaftet. Falls dennoch ein leichtes Anhaften auftreten sollte, beispielsweise infolge längerer Lagerung 25 oder erhöhter Temperaturen, wird durch die abhäsive Beschichtung das zerstörungsfreie Ablösen des TTS wesentlich erleichtert.

Die durchgehende, d.h. vollflächige, abhäsive Beschichtung der Siegelschicht bedeutet auch eine Vereinfachung des Herstellungs- und Verpackungsverfahrens gegenüber den aus dem Stand der Technik bekannten Packstoffen mit nur partieller Silikonisierung, insbesondere deshalb, weil es beim Verpakken nicht auf ein exaktes Positionieren der TTS auf der abhäsiv ausgerüsteten Fläche des Packmittels ankommt.

10

15

20

25

30

Die Sperrschicht der erfindungsgemäßen Packmittel ist im wesentlichen gas-, luft-, wasserdampf und/oder feuchtig-keitsundurchlässig, um einen optimalen Schutz für das zu verpackende TTS zu gewährleisten. Die für die Herstellung solcher Sperrschichten, ebenso wie die für die Herstellung von siegelfähigen Schichten geeigneten Materialien sind dem Fachmann grundsätzlich bekannt.

Neben der Sperrschicht und der abhäsiv ausgerüsteten siegelfähigen Schicht kann das erfindungsgemäße, als Verpakkungslaminat vorliegende Packmittel auch noch weitere, zusätzliche Schichten aufweisen, wobei allerdings die abhäsive Innenschicht stets die Innenwand der Verpackung bildet.

Eine beispielhafte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Packmittels in Form eines Verpackungslaminates ist in Fig. 1 abgebildet.

Dabei bezeichnet (1) die äußere Schicht bzw. die äußeren Schichten des Laminatverbundes, (2) die Sperrschicht, (3) die Siegelschicht, und (4) die auf die Siegelschicht aufgetragene abhäsive Schicht bzw. den abhäsiven Film.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Packmittel kann auf verschiedene Weise erfolgen. Grundsätzlich kann die Herstellung des Verpackungslaminates mit Hilfe von Verfahren erfolgen, welche für die Herstellung mehrschichtiger Laminate gebräuchlich sind. In der Regel handelt es sich dabei um kontinuierliche Verfahren.

Ein bevorzugtes Herstellungsverfahren sieht vor, daß das zur Herstellung der Siegelschicht dienende Grundmaterial durch Anwendung von Scherung, Lösemitteln oder Wärme auf eine vorgefertigte Sperrschicht oder auf ein Intermediärsubstrat aufgetragen wird. Dies kann mittels verschiedener bekannter Auftragstechniken bewerkstelligt werden.

20

25

Nach gegebenenfalls erfolgter Trocknung wird Silikon oder eine silikonhaltige Lösung mittels Sprühverfahren oder

unter Verwendung eines anderen Auftragverfahrens auf die vorgefertigte Siegelschicht aufgetragen, so daß sich auf dieser ein abhäsiver Film oder eine abhäsive Schicht ausbildet. Ebenso kann Silikon oder eine silikonhaltige Lösung auf die genannte Art auf die Oberfläche einer Siegelschicht aufgetragen werden, die in einem Schichtverbund in Form eines Verpackungslaminats vorliegt. Vorzugsweise wird nach dem Auftragen der silikonhaltigen Lösung das in der erzeugten Silikonschicht bzw. im Silikonfilm enthaltene Lösemittel durch Trocknen entfernt.

Bèi dem erwähnten Intermediärsubstrat handelt es sich um eine weitere, zwischen der Siegelschicht und der abhäsiven Schicht liegenden Folie.

Das Silikon kann als Einkomponenten-Silikonlösung, als Zweikomponenten-Silikonlösung, als Silikonöl und/oder als silikonhaltige Lösung, die mit anderen Polymeren (z.B. Polybutylen, Polyisobutylen) vermischt ist, eingesetzt werden

Ferner können an Stelle von Silikon auch andere abhäsive Kunststoffe verwendet werden, z.B. Fluorethylenpolymere. Die gebildete abhäsive Schicht besitzt vorzugsweise eine Dicke von weniger als 10 µm. Besonders bevorzugt ist eine Dicke von weniger als 5 µm.

Um TTS mittels der erfindungsgemäßen Packmittel zu verpak30 ken, werden die bereits vereinzelten TTS jeweils zwischen
zwei Verpackungslaminate eingebracht, derart, daß das TTS
zwischen den abhäsiven Oberflächen der siegelfähigen
Schichten zu liegen kommt. Anschließend werden die Verpakkungslaminate in den Randbereichen versiegelt. Dadurch ent35 stehen Siegelbeutel, in deren Innenraum sich ein TTS befindet, wobei der Innenraum - der mit dem TTS in Berührung
kommen kann - mit abhäsiven Oberflächen versehen ist.

Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die Verpackung von TTS oder wirkstoffhaltigen Pflastern, vielmehr können die erfindungsgemäßen Verpackungslaminate oder Verpackungen auch für die Verpackung anderer Produkte mit vergleichbaren Eigenschaften vorteilhaft eingesetzt werden. Hierzu zählen vor allem solche Produkte, welche bei der Lagerung, möglicherweise unter dem Einfluß erhöhter Umgebungstemperaturen, dazu neigen, eine Oberflächenklebrigkeit auszubilden oder klebrige Inhaltsstoffe an die Oberfläche abzusondern. Dabei kommen neben Medizinprodukten oder Arzneiformen auch Kosmetik- oder Hygieneprodukte, sowie Lebensmittel in Betracht.

15

10

Die Erfindung wird durch Fig. 1 näher erläutert.

Fig. 1

- 20 Es ist beispielhaft ein erfindungsgemäßes Packmittel in Form eines mehrschichtigen Verpackungslaminats abgebildet, wobei die Schichten in Schnittdarstellung bezeichnet sind.
 - (1) bezeichnet die äußere Schicht bzw. die äußeren Schichten des als Packmittel bezeichnenden Laminatverbundes.
- 25 Hierfür geeignete Materialien sind z.B. Papier, Polyethylenterephthalat (PET) oder Polyethylenfolie.
 - (2) bezeichnet die Sperrschicht, die im wesentlichen wasserdampfundurchlässig ist. Geeignet hierfür ist beispielsweise Aluminiumfolie.
- 30 (3) bezeichnet die Siegelschicht. Als Grundmaterial ist z. B. Polyurethan, Surlyn, PE, PAN, Barex geeignet.
 - (4) bezeichnet die auf die Siegelschicht aufgetragene abhäsive Schicht bzw. den abhäsiven Film. Hierbei handelt es sich vorzugsweise um einen durchgehenden Silikonfilm bzw.
- eine Silikonschicht mit einer Schichtdicke von vorzugsweise weniger als 5 µm.

WO 01/62489

PCT/EP01/01487

Die Unterseite des abgebildeten Laminates, d.h. Schicht (1) bildet nach erfolgter Einsiegelung die Außenseite des

8

Siegelbeutels, während die Siegelschicht (4) die Innenseite 5 der erfindungsgemäßen Verpackung darstellt. WO 01/62489 PCT/EP01/01487

Patentansprüche

- 1. Packmittel in Form eines Verpackungslaminats für die Verpackung von transdermalen therapeutischen Systemen, mindestens umfassend eine siegelfähige Schicht und eine Sperrschicht, dadurch gekennzeichnet, daß die siegelfähige Schicht mit einer durchgehenden abhäsiven Schicht versehen ist.
- 10 2. Packmittel nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die siegelfähige Schicht mit einem Silikonfilm oder einer Silikonschicht als abhäsiver Schicht versehen ist.
- 3. Packmittel nach Anspruch 1 oder 2, <u>dadurch gekennzeich-</u>
 15 <u>net</u>, daß die abhäsive Schicht eine Dicke von weniger als 10
 µm, vorzugsweise von weniger als 5 µm aufweist.
 - 4. Packmittel nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die abhäsive Schicht mittels Sprühauftrag erzeugt wird.

20

25

30

35

- 5. Packmittel nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die abhäsive Schicht getrocknet vorliegt.
- 6. Packmittel nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß das Verpackungslaminat neben der siegelfähigen, der abhäsiven Schicht und der undurchlässigen Sperrschicht weitere Schichten aufweist.
- 7. Verpackung für transdermale therapeutische Systeme, erzeugt durch luftdichte Randsiegelung von zwei Lagen eines Verpackungslaminats, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die siegelfähige Schicht des Verpackungslaminats mit einer abhäsiven Schicht versehen ist, vorzugsweise in Form eines Silikonschicht.

WO 01/62489 PCT/EP01/01487

10


- 8. Verpackung nach Anspruch 6, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß das Verpackungslaminat ein Packmittel nach den Ansprüchen 1 bis 6 ist.
- 9. Verfahren zur Herstellung eines Packmittels für transdermale therapeutische Systeme, wobei in einem kontinuierlichen Verfahren ein Laminat, das mindestens eine siegelfähige Schicht und eine undurchlässige Sperrschicht aufweist,
 hergestellt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die siegelfähige Schicht mit einer abhäsiven Beschichtung versehen
 wird.
 - 10. Verfahren nach Anspruch 9, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß das zur Herstellung der Siegelschicht dienende Grundmaterial durch Anwendung von Scherung, Lösemitteln oder Wärme auf die vorgefertigte Sperrschicht aufgetragen wird.
 - 11. Verfahren nach Anspruch 9, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die siegelfähige Schicht mit einem Silikonfilm oder einer Silikonschicht versehen wird, vorzugsweise mittels Sprühauftrag.
 - 12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, <u>dadurch gekenn-</u>
 <u>zeichnet</u>, daß die Silikonschicht oder der Silikonfilm getrocknet wird.
 - 13. Verfahren zum Verpacken transdermaler therapeutischer Systeme, wobei die TTS zwischen zwei übereinanderliegende Verpackungslaminate eingesiegelt werden, dadurch gekennzeichnet, daß hierzu Verpackungslaminate nach den Ansprüchen 1 bis 6 verwendet werden, und daß die Einsiegelung in der Weise erfolgt, daß die abhäsiven Oberflächen der Siegelschichten zum verpackten TTS hin gerichtet sind.

15

20

25

FIG.1



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

r national Application No

			PCI/EP UI	/0148/						
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER B32B7/06 B32B33/00									
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC										
	SEARCHED	alion and IPC								
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classification	on symbols)								
IPC 7	A61K B32B A61F									
Documentat	lion searched other than minimum docume oblite to the extent that s	such documents are inclu	uded in the fields se	earched						
	Electronic data base consulted during the international search (matter of data base and, where practical, search terms used)									
EPO-In	ternal, WPI Data									
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT										
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages		Relevant to claim No.						
X	WO 95 07816 A (DOW CHEMICAL CO)			1,2,6-8						
	23 March 1995 (1995-03-23)			-,-,-						
	page 6, line 29 -page 7, line 15; 13; figures 3,4	claim								
χ	WO 95 07817 A (DOW CHEMICAL CO)			1,2,6-8						
	23 March 1995 (1995-03-23) page 7, line 32-34; claims 15-17,	25 26:								
	figures 3,4	, 23, 20,								
Α	JP 50 092982 A (TORAY IND INC) 24 July 1975 (1975-07-24)			1,7						
	abstract									
٨				1 7						
Α	US 3 690 909 A (FINLEY JOHN G) 12 September 1972 (1972-09-12)			1,7						
	the whole document									
	·									
	and degraphed are listed in the continuation of how C	D-1								
Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in annex.										
Special categories of cited documents:										
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention										
E earlier document but published on or after the international filing date *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to										
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevances the striped invention."										
"O" docume	"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document									
"P" docume	other means ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.									
later th	amity									
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report										
20 July 2001 07/08/2001										
Name and n	nailing address of the ISA European Palent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer								
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	_								
Fax: (+31-70) 340-3016		Derz, T								

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/EP 01/01487

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9507816	Α	23-03-1995	US 5567488 A	22-10-1996
			AT 188910 T	15-02-2000
			AU 692179 B	04-06-1998
			AU 7688094 A	03-04-1995
			CA 2171966 A	23-03-1995
			DE 69422722 D	24-02-2000
			DE 69422722 T	27-07-2000
			DK 719210 T	26-06-2000
			EP 0719210 A	03-07-1996
			ES 2140556 T	01-03-2000
			JP 9502671 T	18-03-1997
WO 9507817	Α	23-03-1995	US 5567489 A	22-10-1996
			AT 188909 T	15-02-2000
			AU 685156 B	15-01-1998
			AU 7632394 A	03-04-1995
			CA 2171971 A	23-03-1995
			DE 69422721 D	24-02-2000
			DE 69422721 T	03-08-2000
			DK 719209 T	13-06-2000
			EP 0719209 A	03-07-1996
			ES 2140553 T	01-03-2000
			JP 9502672 T	18-03-1997
JP 50092982	A	24-07-1975	NONE	
US 3690909	Α	12-09-1972	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ir nationales Aktenzeichen PUT/EP 01/01487

a. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B32B7/06 B32B33/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A61K B32B A61F Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. WO 95 07816 A (DOW CHEMICAL CO) X 1,2,6-823. März 1995 (1995-03-23) Seite 6, Zeile 29 -Seite 7, Zeile 15; Anspruch 13; Abbildungen 3,4 WO 95 07817 A (DOW CHEMICAL CO) X 1,2,6-823. März 1995 (1995-03-23) Seite 7, Zeile 32-34; Ansprüche 15-17,25,26; Abbildungen 3,4 JP 50 092982 A (TORAY IND INC) Α 1.7 24. Juli 1975 (1975-07-24) Zusammenfassung US 3 690 909 A (FINLEY JOHN G) 1,7 Α 12. September 1972 (1972-09-12) das ganze Dokument Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *E* ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 20. Juli 2001 07/08/2001 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tei. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Derz, T Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlic ... igen, die zur selben Patentfamilie gehören

r nationales Aktenzeichen
PCT/EP 01/01487

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokumer	Datum de nt Veröffentlich		Aitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9507816	A 23-03-1	995 US AT AU AU CA DE DE DK EP ES JP	5567488 A 188910 T 692179 B 7688094 A 2171966 A 69422722 D 69422722 T 719210 T 0719210 A 2140556 T 9502671 T	22-10-1996 15-02-2000 04-06-1998 03-04-1995 23-03-1995 24-02-2000 27-07-2000 26-06-2000 03-07-1996 01-03-2000 18-03-1997
WO 9507817	A 23-03-1	995 US AT AU AU CA DE DE DK EP ES JP	5567489 A 188909 T 685156 B 7632394 A 2171971 A 69422721 D 69422721 T 719209 T 0719209 A 2140553 T 9502672 T	22-10-1996 15-02-2000 15-01-1998 03-04-1995 23-03-1995 24-02-2000 03-08-2000 13-06-2000 03-07-1996 01-03-2000 18-03-1997
JP 50092982	A 24-07-1	975 KEI	NE	
US 3690909	A 12-09-1	972 KEI	NE	<u>'</u>